



# СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ ДЛЯ ЗАЛИВКИ И ПОДЛИВКИ

### АСОКА ПР 10/60

Заливка	✓
Подливка	✓
Толщина, мм	10-60
Фракция заполнителя, мм	0-2,5
Кол-во воды на 20 кг мешок	2,4-2,6
Растекаемость, сразу, см	65
Растекаемость через 30 мин, см	55
Расширение %	0,5
Прочность, 28 дней, МПа	≥ 75

№1301



20 кг

### АСОКА ПР 20/120

Заливка	✓
Подливка	✓
Толщина, мм	20-120
Фракция заполнителя, мм	0-5,0
Кол-во воды на 20 кг мешок	2,8-3,0
Растекаемость, сразу, см	65
Растекаемость через 30 мин, см	55
Расширение %	0,5
Прочность, 28 дней, МПа	≥ 75

№1302



20 кг

### АСОКА ПР 100/400

Заливка	✓
Подливка	✗
Толщина, мм	100-400
Фракция заполнителя, мм	0-10
Кол-во воды на 20 кг мешок	2,2
Растекаемость, сразу, см	60
Растекаемость через 30 мин, см	50
Расширение %	0,5
Прочность, 28 дней, МПа	≥ 77

№1303



20 кг

### АСОКА ПР ОШ

### АСОКА ПР УЗ

Частично проницаемый, не подверженный гниению специальный отсечной шланг с соединительной муфтой, используемый для разделения на сектора широкого подливочного пространства. Заполняется с использованием системы АСОКА ПР УЗ.

№1321 / 1322

### АСОКА ПР СФ 20/80

Заливка	✓
Подливка	✓
Толщина, мм	20-80
Фракция заполнителя, см	0-0,63
Кол-во воды на 20 кг мешок	2,8-3,2
Растекаемость через 5 мин, см	≥ 60
Расширение %	0,5
Прочность, 28 дней, МПа	≥ 75

№1311



20 кг

### АСОКА ПР СФБ 20/80

Заливка	✓
Подливка	✓
Толщина, мм	20-80
Фракция заполнителя, см	0-0,63
Кол-во воды на 20 кг мешок	2,8-3,2
Растекаемость через 5 мин, см	≥ 55
Расширение %	0,5
Прочность, 28 дней, МПа	≥ 75

№1312



20 кг



## ЗАЛИВКА / ПОДЛИВКА

АСОКА ПР 10/60	Заливочный / подливочный раствор, глубина заливки 10 - 60 мм	№ 1301	20 кг
АСОКА ПР 20/120	Заливочный / подливочный раствор, глубина заливки 20 - 120 мм	№ 1302	20 кг
АСОКА ПР 100/400	Заливочный раствор, глубина заливки 100 - 400 мм	№ 1303	20 кг
АСОКА ПР СФ 20/80	Усиленный стальными волокнами заливочный раствор, глубина заливки 20 - 80 мм	№ 1311	20 кг
АСОКА ПР СФБ 20/80	Усиленный стальными волокнами базальтовый заливочный раствор, глубина заливки 20 - 80 мм	№ 1312	20 кг
АСОКА ПР ОШ	Отсечный шланг изготовлен из специальной проницаемой ткани. Используется при работе с АСОКА ПР 20/120	№ 1321	1 м
АСОКА ПР УЗ	Устройство для заполнения АСОКА ПР ОШ под гидростатическим давлением	№ 1322	1 шт

## ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

АСОКА ГИ 0	Однокомпонентная гидроизоляционная суспензия	№ 1101	25 кг
АСОКА ГИ 03	Двухкомпонентная гидроизоляционная суспензия; перекрытие трещин 0,3 мм	№ 1102	25+6 кг
АСОКА ГИ 12	Двухкомпонентная гидроизоляционная суспензия; перекрытие трещин 1,2 мм	№ 1103	25+8 кг
АСОКА ГИ П	Проникающая (кристаллообразующая) гидроизоляционная суспензия; самолечение трещин до 0,4 мм	№ 1104	25 кг
АСОКА ГИ МВ 0	Однокомпонентная гидроизоляционная суспензия с повышенной устойчивостью к морской воде	№ 1105	25 кг
АСОКА ГИ СУ 0	Однокомпонентная сульфатостойкая гидроизоляционная суспензия	№ 1106	25 кг
АСОКА ГИ ЗС	Быстротвердевающий заглашающий цемент – применяется сухим	№ 1121	12 кг
АСОКА ГИ ЗВ	Быстротвердевающий заглашающий цемент – применяется с водой	№ 1122	12 кг
АСОКА ГИ ЭЛ	Эластичная гидроизоляционная лента. Предназначена для устройства и укрепления гидроизоляционных покрытий	№ 1131	50 м
АСОКА ГИ ДС	Кристаллообразующая добавка в бетон / раствор – порошок; самолечение трещин до 0,4 мм	№ 1111	20 кг
АСОКА ГИ ДЭ	Кристаллообразующая добавка в бетон / раствор – эмульсия; самолечение трещин до 0,4 мм	№ 1112	180 кг

## РЕМОНТ БЕТОНА

АСОКА РР АА	Антикоррозионная защита и адгезионный слой под растворы для ремонта и замены бетона	№ 1201	12 кг
АСОКА РР 1/30	Тиксотропный выравнивающий раствор для ремонта бетона 1-30 мм	№ 1202	25 кг
АСОКА РР 5/100	Тиксотропный раствор для ремонта и замены бетона 5 - 100 мм	№ 1203	25 кг
АСОКА РР МВ 5/90	Тиксотропный раствор для ремонта и замены бетона 5 - 90 мм, с повышенной устойчивостью к морской воде	№ 1204	25 кг
АСОКА РР СУ 5/90	Тиксотропный сульфатостойкий раствор для ремонта и замены бетона 5 - 90 мм	№ 1205	25 кг
АСОКА РР 10/60 С	Тиксотропный раствор для ремонта и замены бетона 10 - 60 мм, быстрого отверждения – для механизированного нанесения	№ 1211	25 кг



АО "АСОКА"

Пуговишников пер., 11

119021, Москва, РФ.

+7 (495) 249-07-00, +7 (495) 221-84-06

info@asoka.ru

asoka.ru

