

ПАГЕЛЬ® БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИЙСЯ РАСТВОР

СВОЙСТВА

- Быстротсхватывающийся блитц-раствор для ремонта дефектов в бетоне (жизнеспособность 2 – 5 минут).
- Особо удобен в обработке. Затворяется только водой.
- Образует пластичную массу, которая в зависимости от температуры уже через несколько минут может воспринимать нагрузку.
- На цементной основе, не содержит хлоридов, не образует высолов и не вызывает коррозию металлических деталей.
- Водонепроницаем, герметичен для масел, противостоит коррозии.
- Развивает высокую раннюю прочность. Прочность при сжатии уже через короткое время (1 час) достигает 6 МПа и через 28 суток – 64 МПа.
- Незаменим при производстве монтажных работ.
- Проконтролирован в соответствии с необходимыми нормами и инструкциями и сертифицирована соответственно **ISO 9001**

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Заполнения отверстий при анкеровке, крепление вентилей, поручней, ограждений, деталей машин, стальных балок.
- Гидроизоляция протечек.
- Исправление недостатков (отверстия, гнезда, пустоты) при ремонте бетона.
- Заделка поверхности после заполнения трещин в бетоне и камне.

B 1



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП			В 1
Прочность при сжатии	1 ч	МПа	≥ 5
	2 ч	МПа	≥ 6
	24 ч	МПа	≥ 20
	3 д	МПа	≥ 30
	7 д	МПа	≥ 40
	28 д	МПа	≥ 60
Количество воды		%	≈ 20
Время смешивания		мин	1

Все приведенные характеристики являются ориентировочными, проверены при температуре 23°C и 50% относительной влажности воздуха

Хранение:	6 месяцев в сухом помещении, в закрытой упаковке
Упаковка:	15 кг – ведро
Класс опасности:	безопасно, следовать надписям на упаковке

ОБРАБОТКА

ПОВЕРХНОСТЬ: основательно очищается; незакрепленные и прилипшие частицы, а также цементная пыль удаляются. Увлажнять до насыщения.

СМЕШИВАНИЕ: раствор и вода вводятся в смеситель в указанном соотношении и тщательно перемешиваются в течение 1 минуты. Обработка: Сразу после смешивания. Трудные для ремонта места выдалбливаются в форме «ласточкиного хвоста».

В места протечек пробка из раствора вдавливается в отверстие и плотно прижимается в течение 3-х минут.

Данные этого проспекта, технологическая консультация и прочие рекомендации базируются на основе обширных научно-исследовательских работах и имеющегося опыта. Однако они не являются обязательными - также в связи с правовой охраной третьих лиц и не освобождают заказчика от собственного контроля и проверки пригодности предлагаемых продуктов вместе с технологией применения в имеющихся условиях. Приведенные параметры были установлены в температуре 20 °С. Это усредненные данные. Возможны отклонения. Наши технические консультанты охотно помогут Вам в любое время. Мы рады оказанному Вами интересу к нашим продуктам. С выпуском данного проспекта вся ранее опубликованная информация о продуктах теряет силу.



PAGEL®

SPEZIAL-BETON GMBH & CO.KG

WOLFSBANKRING 9 · D-45355 ESSEN
 TEL. +49 (0) 2 01-6 85 04-0 · FAX +49 (0) 2 01-6 85 04-31
 INTERNET: WWW.PAGEL.COM · E-MAIL: INFO@PAGEL.COM