

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



# FlexproofX<sup>®</sup> 1 UV

## ФлекспрофИкс<sup>®</sup> 1 УФ

Картриджевый материал

### Свойства:

Картриджевый материал FlexproofX<sup>®</sup> 1UV –высокоэластичный герметизирующий состав для долговечной герметизации строительных элементов, подверженных экстремальным атмосферным воздействиям.

FlexproofX<sup>®</sup> 1UV характеризуется высокой стойкостью к ультрафиолету и озону.

FlexproofX<sup>®</sup> 1UV разработан специально для герметизации переходов оконных и дверных коробок к бетонным конструкциям. Это может быть стекло, бетон, сталь, нержавеющая сталь, натуральный камень, пластмасса и т.д., при этом нет необходимости в предварительном грунтовании строительных материалов.

### Использование:

FlexproofX<sup>®</sup> 1UV разрабатывался специально для внешней герметизации стекло/бетонная конструкция. Он идеально подходит для герметизации стыковых швов между оконными/дверными коробками и бетоном. Наносится при помощи обычного шприца (пистолета) для картриджей. Отверждение прочное, высокоэластичная герметизация швов достигается через несколько часов.

### Технические данные:

Цвет:	серый бетон, черный
Экологическая безопасность:	без растворителей, битумов, воды; нейтральный запах
Плотность(A + B):	1,4 г/см <sup>3</sup>
Твердость по Шору (тв. по Шору А):	A 30
Модуль эластичности:	0,7 Н/мм <sup>2</sup>



Прочность на разрыв:	1,2 Н/мм <sup>2</sup>
Модуль эластичности (разрыв):	300,0 %
Термостойкость:	-40°C - +90°C (после отверждения)
Образование пленки	~10 минут
Полное высыхание	1,5 мм через 24 часа

**Упаковка:** Картридж FlexproofX<sup>®</sup> 1UV: картридж 290 мл  
(12 картриджей / ящик)

**Хранение:** В закрытой оригинальной упаковке, при температурах от +5° С до +25° С: 12 месяцев;

**Применение:** Основа должна быть без пыли и жира. Незакрепленные детали перед укладкой картриджного материала FlexproofX<sup>®</sup> 1 UV необходимо устранить.

FlexproofX<sup>®</sup> 1 UV наносится обычными картриджевыми шприцами

Температура использования: +5°C - +40°C

Примечание:

Указанные в данном техпаспорте данные базируются на нашем опыте и знаниях, однако являются необязывающими. Рекомендации, что отклоняются от данного техпаспорта, обязывающие для нас только в случае письменного подтверждения. Производитель не несет ответственности за убытки, причиненные неправильными использованием или хранением.

За правильность этих данных мы несем ответственность в рамках наших Условий поставки и оказания услуг. За соблюдение существующих законов и постановлений получатель нашей продукции несет личную ответственность.