

ЗАО «АСОКА»
центральный офис
РФ, 119146 г. Москва
Фрунзенская наб.,
дом 30, строение 28
☎ (495) 781.60.70
☎ (495) 781.60.70
✉ info@asoka.ru
🌐 www.asoka.ru



ЗАО «A S O K A»
head office
RF, 119146 Moscow
Frunzenskaya nab.,
30, bld.28
☎+7 (495) 781.60.70
☎+7 (495) 781.60.70
✉ info@asoka.ru
🌐 www.asoka.ru

SX бентонитовый герметизирующий рулонный материал



Бентонитовый герметизирующий рулонный материал, армированный волокном

Свойства:

SX бентонитовый герметизирующий рулонный материал с силовым замыканием на натриево-бентонитной основе используется для герметизации железобетонных конструкций по всей поверхности.

Контакт бентонитового герметизирующего материала SX с водой вызывает накопление водяных молекул и тем самым - набухание бентонита. Армирование волокном, с одной стороны, обеспечивает устойчивую к эрозии капсуляцию бентонита, и с другой стороны, позволяет осуществлять передачу силы сдвига по всей поверхности с силовым замыканием; благодаря этому бентонитовый рулонный герметизирующий материал SX может применяться также при крутых отвесах.

Из-за высокой способности к растяжению материала деформирование основы не оказывает негативного влияния на герметизирующее действие.

Применение:

Бентонитный рулонный герметизирующий материал SX обеспечивает герметизацию по всей поверхности при давлении воды в железобетонных конструкциях, соприкасающихся с землей.

Упаковка:

Ед.упак. : Рулон: 2,40 м x 15,0 м (толщина : 7,0 мм)
Настил: 1,20 м x 2,40 м (толщина : 7,0 мм)

Платформа : Настил, 60 шт. (1,20 x 2,40 м) (толщина : 7,0 мм)

Хранение:

Бентонитный рулонный герметизирующий материал SX хранится в сухом, защищенном от воздействия тепла месте.

Срок хранения бентонитного материала SX не ограничен.

Монтаж:

Перед бетонированием бентонитовый рулонный герметизирующий материал SX раскладывается на подготовленной поверхности. В области соединения следует обеспечить нахлест по меньшей мере в 10 см. Благодаря специальной композиции бентонитового материала SX при нахлесте не требуется наносить дополнительный бентонитовый порошок. Прокладывание бентонитового рулонного материала SX возможно также при минусовых температурах и легком дожде.

Примечание:

Указанные в данном техпаспорте данные базируются на нашем опыте и знаниях, однако являются необязывающими. Рекомендации, что отклоняются от данного техпаспорта, обязывающие для нас только в случае письменного подтверждения. Производитель не несет ответственности за убытки, причиненные



неправильными использованием или хранением.

За правильность этих данных мы несем ответственность в рамках наших Условий поставки и оказания услуг.